

collfox Binder PS

Liant d'agglomération en phase alcool pour parquets.

Article n° 72561

Domaines d'utilisation

Liant d'agglomération à base d'alcool, destiné à boucher les interstices entre éléments des planchers et sols en bois.

Adapté pour le masticage:

- des sols en bois et parquets ponçés
- de parquet contrecollé poncé à nu

Préparation du support

Après durcissement complet de la colle, le traitement de la surface peut commencer. Le sol doit être exempt de toutes salissures, huile, cire et silicone. Procéder à un premier ponçage avec une ponceuse à bande équipée d'un abrasif de grain 36 à 60.

Mise en œuvre

Avant utilisation, acclimater à la température ambiante. Sur le support (ou idéalement dans un seau), préparer une pâte – applicable à la spatule – avec le Liant base collfox PS et de la poussière fine de ponçage (obtenue avec un grain 120) de l'essence de bois à traiter. Avec une spatule inox large, appliquer sur l'intégralité de la surface du parquet. Après env. 20 minutes de séchage, le ponçage de la surface pourra intervenir. Procéder au ponçage de la surface avec un abrasif de grain 100 (avec une ponceuse à bande). Si une grande qualité de surface est exigée, procéder à un ponçage supplémentaire avec la grille abrasive de grain 120.

Caractéristiques techniques

Inflammabilité:	Contient des solvants inflammables, utilisation uniquement en locaux bien aérés.
Giscode (D):	G2
Tenue en stock:	Minimum 12 mois au frais et au sec, en emballage d'origine non ouvert
Elimination:	Consulter la fiche de données de sécurité.
Conditionnement:	Bidon plastique de 10 litres
Température de mise en œuvre:	> 12 °C (température ambiante)
Consommation:	Selon la taille des joints: env. 80 à 120 ml/m ² Selon la taille des joints, surface traitée au litre: 10 m ²
Application:	Spatule large inoxydable
Ponçage:	Après environ 20 minutes*
Chauffage de sol:	Adapté

*A 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.



Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet www.collfox.ch.