

# collfox LVT

## Colle dispersion humide pour sols décoratifs en PVC.

Article n° 84922

### Domaines d'utilisation

Colle dispersion humide pour revêtements de sol souples à l'intérieur.

Geeignet für:

- Revêtements PVC décoratif
- Revêtements PVC / VER
- Revêtement caoutchouc jusqu'à 3.5 mm

### Préparation du support

Le support doit être résistant, plan, solide, sec, propre, non fissuré et exempt de toutes substances (salissures, huile, graisses) susceptibles de diminuer l'adhérence. Vérifier que le support répond bien aux normes et avis techniques en vigueur. Soigneusement dépoussiérer la surface par aspiration et appliquer le primaire puis le ragréage collfox appropriés en fonction du support, du revêtement supérieur et des contraintes prévues.

### Mise en œuvre

Avec la spatule dentée appropriée, appliquer la colle régulièrement sur le support et laisser gommer en fonction des conditions climatiques et de la quantité appliquée. N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail. Afficher le revêtement, maroufler toute la surface / maroufler au cylindre. Après 30 minutes environ, procéder à un nouveau marouflage / maroufler la surface au cylindre.

### Sécurité du travail et de l'environnement

Conserver hors de portée des enfants. Porter des vêtements de protection. Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité. Contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.



### Caractéristiques techniques

Giscode (D):	D1
Ecode:	EC 1 Plus
Tenue en stock:	12 mois au frais et au sec, en emballage d'origine non ouvert (sensible au gel)
Conditionnement:	Seau plastique de 14 kg
Température de mise en œuvre:	Minimum 16 °C au sol
Consommation:	Revêtements PVC décoratifs, env. 300 g/m <sup>2</sup> avec une denture A2, Revêtement VER, env. 280 g/m <sup>2</sup> avec une denture A1, Revêtement caoutchouc, env. 300 g/m <sup>2</sup> avec une denture A2
Temps de gommage:	5 à 10 minutes*
Temps de travail:	Env. 20 minutes*
Sollicitable:	Après 24 heures*
Nettoyage:	Nettoyage des taches fraîches avec de l'eau
Sièges à roulettes:	Adaptée (DIN EN 12529)
Chauffage de sol:	Adaptée

\*A 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.

Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet [www.collfox.ch](http://www.collfox.ch).