

# collfox P 550

## Colle élastique dure pour parquet multiplis.

Article n° 72566

### Domaines d'utilisation

Colle MSP monocomposante, élastique dure, pour parquets multiplis.

Adaptée pour:

- le collage de parquet à deux ou trois plis.

### Préparation du support

Le support doit être résistant, plan, solide, sec, propre, non fissuré et exempt de toutes substances (salissures, huile, graisses) susceptibles de diminuer l'adhérence. Les chapes ciment et chapes sulfate de calcium neuves devront être poncées puis dépoussiérées par aspiration. Vérifier que le support répond bien aux normes et avis techniques en vigueur. Les travaux de pose de parquet imposent un contrôle du support particulièrement soigneux. Éliminer par brossage, ponçage, fraisage ou grenailage les zones de surface instables ou susceptibles de diminuer l'adhérence. Sur support conforme, adapté pour les parquets, l'application de primaire n'est pas impérative. Si nécessaire, en fonction du support, du type de parquet et des contraintes, appliquer le primaire et/ou le ragréage adaptés – consulter le gamme de produits collfox.

### Mise en œuvre

Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante. Appliquer la colle régulièrement sur le support avec la spatule dentée appropriée. N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail. Afficher les éléments de parquet dans le lit de colle et bien appuyer. Veiller au parfait transfert au dos des éléments de parquet.

### Caractéristiques techniques

Giscode (D):	Colle parquet RS 10 sans solvant, contient du méthoxysilane
Ecode:	EC 1 R Plus
Tenue en stock:	6 mois au frais et au sec, en emballage d'origine non ouvert. Emballage entamé: couvrir hermétiquement la colle avec le film joint puis l'utiliser aussi rapidement que possible.
Conditionnement:	Seau plastique de 16 kg
Température de mise en œuvre:	Minimum 15 °C au sol
Consommation:	Denture B11, env. 1000 – 1200 g/m <sup>2</sup>
Application:	Spatule dentée B11
Temps de travail:	Immédiatement à env. 25 minutes*
Sollicitable:	Après env. 24 heures*
Nettoyage:	Nettoyer les taches fraîches avec collfox Clean-Box.
Chauffage de sol:	Adaptée

\*A 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.



Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet [www.collfox.ch](http://www.collfox.ch).