

# collfox PG 410

**Fond dur dispersion pour les parquets, avant application d'un Vitrificateur collfox.**

Article n° 86281

## Domaines d'utilisation

Fond dur monocomposant donne un bon ton de miel, pour parquet, destiné à la préparation de toutes les essences de bois traditionnelles européennes (exceptions: poirier, cerisier, chêne fumé).

Destiné entre autres au traitement de surface des:

- sols en bois et parquets poncés
- parquets sur sol avec chauffage intégré.

## Préparation du support

La surface à apprêter doit être propre, sèche, exempte d'impuretés, et poncer conformément aux règles techniques reconnues.

## Mise en œuvre

Avant l'utilisation, acclimater le bidon à température ambiante (20°C), bien l'agiter et verser ensuite le contenu dans un seau propre. Procéder à une application de Fond dur collfox PG 410 avec un rouleau microfibre, régulièrement et à saturation sur le support. La surface traitée pourra être vitrifiée après env. 2 heures. Il est impératif que le fond dur soit recouvert dans la journée. Le fond dur ne doit pas être poncé.

## Sécurité du travail et de l'environnement

Contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants. Porter des vêtements de protection. Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité.

## Caractéristiques techniques

Giscode (D):	W 2+
Emicode:	EC 1
Tenue en stock:	12 mois au frais et au sec, en emballage d'origine non ouvert (sensible au gel)
Conditionnement:	5 litres en bidon plastique
Température:	18 à 25 °C
Consommation:	env. 100 ml/m <sup>2</sup> (8 – 10 m <sup>2</sup> /l)
Application:	Rouleau microfibre
Durée de séchage:	Vitrification possible après env. 2 heures*
Nettoyage:	Après utilisation avec de l'eau

\*A 20°C et 50% d'humidité relative de l'air.



Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet [www.collfox.ch](http://www.collfox.ch).