

# collfox PG 650

Fond dur à base d'alcool pour parquets et sols en bois.

Article n° 84718

## Domaines d'utilisation

Fond dur mono-composant destiné à la préparation des surfaces de parquet avant application du vitrificateur.

Destiné entre autres au traitement de surface des:

- sols en bois et parquets poncés
- toutes les essences de bois, y compris éléments de parquet multiplis poncé à nu

## Préparation du support

Procéder à un ponçage avec une machine à bande équipée d'un papier abrasif de grain 36 à 60. Mastiquer ensuite les joints avec le Liant collfox Binder PS. Poncer enfin avec un abrasif de grain 100 (à la ponceuse à bande). Procéder à un dernier ponçage fin avec une grille abrasive de grain 120. Après le dernier ponçage fin, la surface à traiter au fond dur doit être exempte de toutes salissures et de poussière de ponçage.

## Mise en œuvre

1. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante prescrite puis bien agiter. Verser ensuite le contenu dans un seau propre adapté.
2. Avec un rouleau microfibre, procéder à une application de Fond dur collfox PG 650, régulièrement et à saturation. Toujours commencer en périphérie de pièce, tout d'abord perpendiculairement puis dans le sens des veines du bois. Selon le type de bois et le pouvoir absorbant, une deuxième application est nécessaire. Le temps de séchage entre la 1<sup>ère</sup> application et la 2<sup>ème</sup> application est d'environ 1 heure.
3. Après un séchage d'environ 2 heures, la surface pourra être traitée avec le vitrificateur collfox PV 400.

## Sécurité du travail et de l'environnement

A forte teneur en solvant. Liquide et vapeurs très inflammables. Les vapeurs de solvant peuvent former avec l'air un mélange explosif. Les vapeurs peuvent irriter les yeux et provoquer somnolence et vertiges. Bien aérer les locaux pendant et après la mise en œuvre et utiliser une crème de protection de la peau et porter des gants/ un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les vapeurs. Ne pas fumer, éviter les feux et sources d'ignition. Empêcher toute formation d'étincelles, mettre donc hors service tous les appareils électriques, interrupteurs et autres. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

## Caractéristiques techniques

Inflammabilité:	Contient des solvants inflammables, utilisation uniquement en locaux bien aérés.
Giscode (D):	G2
Tenue en stock:	Minimum 12 mois au frais et au sec, en emballage d'origine non ouvert.
Conditionnement:	Bidon plastique de 10 litres
Température:	18 à 25 °C
Consommation:	env. 120 ml/m <sup>2</sup>
Application:	Rouleau microfibre
Durée de séchage:	Recouvrable avec un vitrificateur aqueuse : après 2 heures*
Nettoyage:	Rouleau microfibre sera utilisé une fois seulement.
Remarque:	Ne pas égrainer collfox PG 650, à recouvrir impérativement le même jour (dans les 24 heures).

\*A 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.



Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet [www.collfox.ch](http://www.collfox.ch).